



# Expo-Inn Fluor



<b>OMSCHRIJVING</b>	een speciaal ontwikkelde standbouwverf in fluorkleuren, gebaseerd op een copolymeer dispersie.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fluorescerende kleuren</li> <li>• onder zgn. blacklight verlichting fel oplichtend</li> <li>• volledig transparant</li> <li>• vrijwel onbeperkt aantal lagen aan te brengen</li> <li>• zeer moeilijk, nauwelijks ontvlambaar</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uitstekend geschikt voor standbouw-, reclame-, televisie- en theatertoepassingen</li> <li>• i.v.m. de hoge transparantie EXPO-FLUOR altijd aanbrengen over een egaal gekleurde, bij voorkeur witte ondergrond</li> </ul>

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	vinylcopolymeer dispersie
<b>Dichtheid</b>	ca. 1,07 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> per ltr bij 100 µm natte laagdikte
<b>Glansgraad</b>	halfmat, 15 GU
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kwast, borstel, plafondroller, spuit en airless</li> <li>• airless spuitdruk 100 - 140 bar, spuitnozzle 0,013 - 0,015 inch</li> </ul>
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na ca. 2 uur stofdroog</li> <li>• na ca. 6 uur overschilderbaar</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
<b>Verdunning</b>	water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	5 ltr en 10 ltr
<b>Kleur</b>	diverse fluorescerende kleuren, uit bv. Pantone waaier

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oneffenheden bijwerken met een geschikt vulmiddel</li> <li>• ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en bij voorkeur wit zijn</li> <li>• eventueel ontvetten met GLOBACLEAN</li> <li>• voorrollen met EXPO-INN WIT</li> </ul>