

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

OMSCHRIJVING	Egaal dekkende buitenbeits op basis van alkydolie	
TOEPASSING	DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is een uitstekende weers- en waterbestendige Dekkende buitenbeits op basis van alkydolie.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Laat zich gemakkelijk verwerken.▪ Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond.▪ Zorgt voor een perfecte hechting.	
KLEUR	Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem	
GLANS	20 – 40 GU	
VERPAKKING	1 en 3 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Thixotrope dekkende alkydbeits
	Viscositeit	220 cP
	Soortelijk gewicht	1,22 g/cm ³
	Vlampunt	> 62°C
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 8 uur
	Overschilderbaar	Na minimaal 24 to 48 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Verbruik	5-8 m ² per liter (poreus hout) 10-12 m ² per liter (normaal hout)
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 50 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 110 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of spuit
	Verdunning	Als primer te verdunnen minimaal 10% en maximaal 15 % met (minimaal 48 uur laten uitdampen): terpentine
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5°C
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,015" – 0.018"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	150-180 bar

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

GEbruiks- AANWIJZING

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met PINGO CLEANER of JOTUN KRAFTVASK, schuren en stofvrij maken.

Ondergronden die behandeld zijn met lijnzaad olie of producten waar lijnzaad olie bevat, helemaal schrapen tot aan het kale hout voordat er geschilderd gaat worden, dit om blaasvorming te voorkomen.

Als de ondergrond is aangetast door fungiciden, schimmel of algen eerst schoonmaken met het daarvoor geschikte product en goed nawassen met schoon leiding water.

Afwerking

Eerste laag (op kaal hout) minimaal 10 % en maximaal 15 % verdunnen met terpentijn. Maximaal 48 uur laten uitdampen alvorens de tweede/derde onverdunde laag DEMIDEKK OLJETÄCKFARG aan te brengen. De primerlaag mag niet meer kleven.

Zeer geschikt om als primer aan te brengen op kale zuigende (hongerige) houtstructuren in de gekozen eindkleur. Na voldoende droging ook af te werken met één of twee lagen JOTUN OPTIMAL.

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is ook toepasbaar op ondergronden die zijn behandeld met VISIR, TREBITT TRANSPARANT of andere transparante of dekkende beitsen.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.