

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

OMSCHRIJVING Watergedragen transparante hout behandeling

TOEPASSING DEMIDEKK STRUKTURLASYR is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, welke gebaseerd is op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en is versterkt met UV blokkerende componenten. Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. DEMIDEKK STRUKTURLASYR is milieuvriendelijk en heeft een laag VOS gehalte. DEMIDEKK STRUKTURLASYR kan worden gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. DEMIDEKK STRUKTURLASYR bevat bestanddelen tegen schimmeligroei. DEMIDEKK STRUKTURLASYR heeft een goede vloeïing en droogt snel. Gebruik als primer op nieuw hout Visir Oljegrunding Klar.

VERPAKKING 1, 3 en 10 liter

KLEUR Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengstelsel.

GLANS Zijdeglans, ca. 40 GU (afhankelijk van de ondergrond)

TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Alkyd/Acrylaat
	Viscositeit	75 - 85 cP
	Soortelijk gewicht	1,05 g/cm ³
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 2 uur
	Droogtijd tussen de lagen	Na circa 8 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren

VERWERKING	Verbruik	Grof gezaagd hout: 7-9 m ² per liter Normaal gezaagd hout: 13-15 m ² per liter
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 90 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 35 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of spuit
	Verdunning	Niet verdunnen

Airless-spuit

Nozzle	0,015"
Spuihoek	65 - 80°
Nozzle druk	150-180 bar

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbereiding

Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd. Hout eerder behandeld met een lijzaadolie moet helemaal worden kaal geborsteld omdat dit blaren kan veroorzaken. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

Nieuw hout

Voor of meteen na installatie voorbehandelen met Visir Oljegrunning Klar met een kwast. Alle kopse kanten behandelen met 3-4 lagen nat in nat. Het voorbehandelde hout moet binnen drie maanden afgewerkt worden met het product naar uw keuze.

Behandeld hout

Ondergrond goed reinigen met Pingo Cleaner of JOTUN HUSVASK en nawassen met schoon leidingwater, alle stof en losse delen verwijderen. Ondergronden met schimmelgroei moeten worden schoongemaakt met een schimmelwerend middel. Eerder transparant geschilderd hout: Schoonmaken met JOTUN KRAFTVASK Na het wassen en schoonborstelen, breng één laag Visir Oljegrunning Klar primer aan op de kale delen en poreuze ondergronden afwerken met 1-2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR.

Gebruik

DEMIDEKK STRUKTURLASYR is speciaal ontwikkeld voor grof gezaagd hout. Breng het goed verdeeld aan op 1-2 platen tegelijk. Werk regelmatig en voorkom vlekken op de nog niet behandelende onderdelen. Gebruik verwerkingsgereedschap speciaal ontwikkeld voor watergedragen producten. Nieuw houtwerk: Behandel het voor of direct na installatie van het hout. Voorbehandelt hout met 2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR behandelen en 3 lagen op kaal hout. Als het nodig is dan is het mogelijk om de laatste laag uit te stellen tot langer dan een jaar. Onbehandeld hout dat heeft opengestaan voor langer dan 4-6 weken eerst wassen en schoon schrobben.

Eerder transparant behandeld hout

1-2 lagen DEMIDEKK STRUKTURLASYR. Als het weer in hout zit, is er een dekkend verfsysteem aan te raden.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.