

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

OMSCHRIJVING Demidekk Ultimate Vindu is een watergedragen buitenverf met uitstekend kleurbehoud en een lange onderhoudsinterval. Uitermate geschikt voor houtwerken als ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buiten details. Het product bevat film conserveringsmiddelen die schimmels probeert tegen te gaan. Te gebruiken in een systeem met een Visir Primer.

TOEPASSING Gemakkelijk aan te brengen met uitstekend kleur- en glansbehoud. Demidekk Ultimate Vindu kan gebruikt worden op zowel nieuw als reeds behandeld houtwerk. Het product kan ook gebruikt worden als toplaag op plastic en metalen objecten indien voorbehandeld met de juiste primer.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Zeer langdurig kleur- en glansbehoud.
- De alkyd impregneert zeer goed in het oppervlak en geeft hierdoor een buitengewoon goede hechting.
- Waterdampdoorlatend systeem. De houtvochtigheid blijft hierdoor binnen aanvaardbare grenzen.
- Het hoge vaste stofgehalte en de kleurvaste pigmenten beschermen het hout tegen UV-stralen en weersinvloeden.
- Watergedragen, oplosmiddelarm en hierdoor minder milieubelastend .

KLEUR Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

GLANS Zijdeglans, 40-50 GU

VERPAKKING 0,75 liter en 3 liter

TECHNISCHE	Type	Op basis van speciale acryl/alkyd hybride technologie
GEGEVENS	Viscositeit	170 – 210 cP
	Soortelijk gewicht	Wit basis 1,26 kg/liter
	Vaste stofgehalte in volume	37%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 2 minuten
	Overschilderbaar	Na circa 4 uur

VERWERKING	Verbruik	Fijnbezaagd hout: 6 - 9 m ² /liter Geschaafd hout: 10 - 12 m ² /liter
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 40 - 50 micrometer per laag
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 90 - 110 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of airless verfspuit
	Verdunning/reiniging	Niet verdunnen, reinigen met water
	Houtvochtigheid	Maximaal 18°

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Airless-spuit

Nozzle	0,018"
Spuithoek	65 - 80°
Nozzle druk	MPA 15 - 18 / 150 - 180 bar

VOOR- BEHANDELING

De ondergrond dient vrij te zijn van stof, hars- en overige verontreinigingen. De houtvochtigheid bij behandeling mag niet meer dan 18% bedragen.

GEBRUIKS- AANWIJZING

VOORBEREIDING

Nieuw houtwerk dat onbehandeld is geweest voor 4-6 weken moet schoongemaakt worden met een daarvoor geschikt product.

Reeds behandeld hout moet op dezelfde manier behandeld worden. Losse delen dienen wel verwijderd te worden.

Vacuüm en diep-geïmpregneerd hout, dat wax en siliconen bevat dient ontvet te worden met een daarvoor geschikt middel.

Glanzende, gladde en harde ondergronden moeten licht opgeschuurd worden om een juiste hechting te verkrijgen.

VOORBEHANDELING

Breng één dunne laag visir klar of visir pigmentert aan op nieuw houtwerk. Kopse kanten goed behandelen, 3-4 lagen nat-in-nat aanbrengen. Breng niet overmatig aan.

AFWERKING

Breng drie lagen Demidekk Ultimate Vindu aan op nieuw houtwerk voor een optimaal resultaat. Kopse kanten goed behandelen, 3-4 lagen nat-in-nat aanbrengen.

ALGEMEEN

Rond scherpe kanten af. Meng blikken met verschillende productnummers om onderlinge kleurverschillen te voorkomen. Voeg geen onbekende oliën toe. Verdun het product niet. Oude lagen die teer of minerale oliën bevatten kunnen leiden tot verkleuring van het oppervlak van de nieuw aangebrachte toplaag, zet daarom te allen tijde een proefvlak op dergelijke ondergronden op. Directe zonbelasting op de nog natte verflaag kan leiden tot craquelé of blaarvorming. Condensatie kan de verf mat doen uitslaan. Niet gebruiken op lijnolie gebaseerde ondergronden.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.