

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Meerkleurensierpleister voor toepassing binnen en buiten



Materiaal

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Toepassing | Gebruiksklare meerkleurensierpleister op basis van acrylaat met gekleurde natuursteenkorrels. Toe te passen op basement (sokkel) in de diverse Capatect-WDV-systemen en Capatect-VHF-systemen, op beton en mineraal pleisterwerk. | |
| Eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> ■ weer- en schrobvast conform VOB, C – DIN 18363 ■ hecht- en stootvast ■ waterdampdoorlatend ■ met water te verdunnen ■ gemakkelijk te verwerken ■ zeer goed te reinigen ■ 100 % acrylaat als bindmiddel ■ met coloritkwarts-granulaat (natuursteenkorrel) ■ lichtecht door speciale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel | |
| Verpakking | 25 kg emmer | |
| Kleur | 01 grau, 02 irischgrün, 03 flintrot, 04 anthrazit, 05 vesuvgrau, 06 rosatoquarz, 07 kieselgrau, 08 kieselbunt | |
| Glansgraad | Zijdemat | |
| Opslag | Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen. | |
| Technische eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Maximale korrelgrootte: ■ Duffusie-equivalente luchtdoorslag $\mu\text{m H}_2\text{O}$: ■ Schudgewicht (droog): ■ Wateropnamecoëfficiënt: ■ Consistent: ■ Structuur: | <p>2,0 mm</p> <p>op Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190: $\mu_d < 0,6 \text{ m}$</p> <p>ca. $1,5 \text{ kg/dm}^3$</p> <p>$w < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ – conform DIN 52617</p> <p>pasteus</p> <p>Natuursteenkorrel</p> |
| Product-nr. | 691 | |



Verwerking

| | |
|--------------------------------|---|
| Vorbereitung van de ondergrond | <p>De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.</p> <p>Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk. Nieuwe pleisterlagen 2 tot 4 weken onbehandeld laten. Bij toepassing op basements met Capatect WDVS moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.</p> |
| Verwerkingsmethode | <p>De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korrel dikte op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.</p> <p>Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargennummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.</p> |
| Opbouw van het verfsysteem | <p>Voorstrijken De ondergrond voorstrijken met Putzgrund 610 in onderstaande kleur. De Putzgrund 610 op kleur maken met Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) volgens onderstaande tabel, met ColorExpress of (zie tabel), of af fabriek.</p> |

Kleurtabel

Het op kleur maken van de Putzgrund 610

| AVA | Buntstein-putz | Noodzakelijke mengverhouding in ml per 25 kg Putzgrund 610 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 01 grau | 02 irischgrün | 03 flintrot | 04 anthrazit | 05 vesuvgrau | 06 rosatoquarz | 07 kieselgrau | 08 kieselbunt |
| | schwarz | 877 | 1010 | 812 | 4570 | 538 | 2031 | 760 | 1150 |
| | ocker | 222 | 1750 | 3256 | 202 | 92 | 784 | 61 | 1180 |
| | rotbraun | 20 | – | 6954 | 101 | 23 | 530 | – | – |
| | grün | – | 74 | – | – | – | – | – | 210 |
| ColorExpress-collectie | Capatect 691 | Capatect 691 | af fabriek | af fabriek | Capatect 691 | Capatect 691 | Capatect 691 | Capatect 691 | Capatect 691 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Verbruik | Ca. 5,0 kg/m ² |
| Verwerkingsomstandigheden | <p>Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.</p> |
| Droogtijd | <p>De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek. Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 3 tot 4 dagen oppervlakkig droog en 6 tot 8 dagen volledig droog en te belasten.</p> <p>De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.</p> |
| Reinigen gereedschap | Direct na gebruik met water reinigen. |
| Gereedmaken van het materiaal | De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig op de juiste dikte brengen met maximaal 2% water. |
| Attentie | Capatect-Buntstein-Sockelputz is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan. |

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R-zinnen zijn niet van toepassing

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 29 Afval niet in gootsteen, riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.

Transportwetgeving: landtransport n.v.t.

Etikettering:

R-zinnen n.v.t.

S-zinnen 2-26-29

Let op! (stand conform laatste uitgave)

TI NL: juli 2011

VIB NL: 15 oktober 2011

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@caparol.nl

Kijk ook op www.caparol.nl